

ПАСПОРТ МАТЕРИАЛА

2.704.0400/0401

SELEMIX ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ БЕЖЕВЫЙ/СЕРЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SELEMIX эпоксидный грунт 2.704.0400/0401 - это 2К толстослойный грунт, подходящий для нанесения всеми стандартными способами, но наиболее подходящий для распылительного оборудования высокого давления (Комбинированное / Безвоздушное). Материал доступен в бежевом и светло-сером (RAL7035) исполнении.

Высочайшие характеристики нанесения и высокие противокоррозионные свойства делают 2.704.04xx идеальным для применения в индустриальном сегменте.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА




Сталь, сталь с дробеструйной подготовкой, фосфатированная сталь

Подготовка субстрата: дробеструйная обработка и химическая подготовка

*Не использовать поверх фосфатирующих и синтетических грунтов.
Рекомендуется тщательная очистка поверхности перед применением.*

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Пропорции смешения:

Грунт 2.704.0400:
Отвердитель 9-020/9-025:

**Комбинированное/
Безвоздушное**
По весу По объему


1000 6
100 1

Стандартное

По весу По объему
1000 6
100 1

Разбавитель:

Нет необходимости.
0,5-1% разбавителя 1-410 может быть использован для снижения вязкости при стандартном нанесении.



Срок годности 20°C:

4 ч

4 ч

Вязкость нанесения:

12 с Din 6 при 20 °C


12 с Din 6 при 20 °C



Сопло:

Комбинир.: 0.28 – 0.38 мм
Безвоздушн.: 0.33 мм

1.8 мм



Давление:

70 - 100 бар (Комбинир.)

Кол-во слоев:

1-2


1-2

Выдержка между слоями:

15 мин при 20 °C

15 мин при 20 °C

Руководство по применению



Время сушки при 20°C

От пыли:
На отлив:

6-12 мин
60 мин

Время сушки при 60°C:

30 мин



Толщина пленки:

80-200 мкм

Время перекрытия:

После 60 мин минимум и до 2 недель максимум любыми 2K Selemix эмалями

Технические данные (готовая смесь)

Теоретическая укрывистость:	5.4 – 5.8 м ² /л (100 мкм)
Сухой остаток (вес):	71-76%
Сухой остаток (объем):	54-58%
ЛОС г/л:	438 г/л
Плотность:	1,6 г/л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

This product is for professional use only.

The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without first making further enquiries as to the stability of the product for the intended purpose does so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any loss or damage (other than death or personal injury resulting from our negligence) arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modification from time to time in the light of our experience and our policy of continuous product development. Drying times quoted are average times at 20°C. Film thickness, humidity and shop temperature can all affect drying times.

SELEMIX SYSTEM is a brand of PPG Group.

PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547