

## Техническая документация

# Быстросохнущая 1К эмаль 7-610 (1.776.1000)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

7-610 - это быстросохнущая однокомпонентная эмаль, образующая превосходное покрытие с хорошим блеском. Рекомендуется для окраски сельскохозяйственных и строительных машин, а также других промышленных изделий.

### ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА



Тщательно очистить и обезжирить поверхность перед нанесением эмали.



Шлифование:  
См. ТДС для соответствующего грунта.




Тщательно перемешать продукт перед нанесением.



Наносить на синтетические антикоррозийные грунты: 7-810, 7-820, 7-080.


### СМЕШИВАНИЕ



Пропорции смешивания	Обычное (вес)	Обычное (объем)	Безвоздушное (объем)
Эмаль 7-610:	1000		10
Разбавитель 1-610*	250-300		3-4

\* Можно также использовать синтетический разбавитель 1-215 или разбавитель без запаха 1-205.

### НАНЕСЕНИЕ




Срок годности при 20°C  
Вязкость DIN4/ 20°C

Обычное	Безвоздушное
В зависимости от условий хранения смеси.	
18-22 сек.	






Сопло  
Давление  
Количество слоев

1,4-1,7 мм	0,09-0,11 дюймов
3-4 бара	120-140 бара
2 (40-50 мкм)	



Выдержка между слоями при 20°C

5-10 минут

	<b>Сушка на воздухе при 20°C:</b>	<b>Обычное</b>	<b>Безвоздушное</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- от пыли</li> <li>- монтажная прочность</li> <li>- полное высыхание</li> </ul>	10-15 минут 4-5 ч. 24-48 ч.	
	<b>Последующее покрытие</b>	Синтетическая эмаль SELEMIX после как минимум 6 дней, а максимум 1 месяца при 20°C без необходимости шлифования или после как минимум 1 дня при 20°C, если к готовой смеси было добавлено 10% (в весовом соотношении) отвердителя 9-510.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>			
Теоретический расход:		6,2-7 м <sup>2</sup> / кг готовой смеси, толщина сухой пленки 50 мкм.	
	<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>		
	См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.		

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действительность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries  
 127015 Россия, Москва  
 Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
 Телефон: +7 095 748 0117  
 Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)