

## Техническая документация

# Быстросохнущая 1К эмаль, матовая 7-611 (1.776.1100)


### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

7-611 - это быстросохнущая эмаль, придающая поверхности матовый вид. Рекомендуется для окраски сельскохозяйственных и строительных машин, а также других промышленных изделий.

### ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА



Тщательно очистить и обезжирить поверхность перед нанесением эмали.



Шлифование:  
См. ТДС для соответствующего грунта.




Тщательно перемешать продукт перед нанесением.



Наносить на синтетические антикоррозийные грунты: 7-810, 7-820, 7-080.


### СМЕШИВАНИЕ



Пропорции смешивания	Обычное (вес)	Обычное (емк.)	Безвоздушное (емк.)
Эмаль 7-611:	1000		3
Разбавитель 1-610*	250-300		1-1,5

\* Можно также использовать синтетический разбавитель 1-215 или без запаха 1-205.

### НАНЕСЕНИЕ




Срок годности при 20°C  
Вязкость DIN4/ 20°C

Обычное	Безвоздушное
В зависимости от условий хранения смеси.	
18-22 сек.	



Сопло  
Давление  
Количество слоев

Обычное	Безвоздушное
1,4-1,7 мм	0,09-0,11 дюймов
3-4 бара	120-140 бара
2 (40-50 мкм)	



Выдержка между слоями  
при 20°C С

5-10 минут



### Сушка на воздухе при 20°C:

- от пыли
- монтажная прочность
- полное высыхание



Последующее покрытие

**Обычное**

**Безвоздушное**

10-15 минут  
4-5 ч.  
24-48 ч

Синтетическая эмаль SELEMIX, после как минимум 6 дней, а максимум 1 месяца при 20°C без необходимости шлифования или после как минимум 1 дня при 20°C, если к готовой смеси было добавлено 10% (в весовом соотношении) отвердителя 9-510.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический расход: 5,6-6,4 м<sup>2</sup> / кг готовой смеси, толщина сухой пленки 50 мкм.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действительность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



**PPG Industries**  
127015 Россия, Москва  
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
Телефон: +7 095 748 0117  
Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)